

## Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

### CLAYTEC - Baustoffe aus Lehm

<b>Massivbauuntergründe</b>	<p>Lehm-Unterputz D 15 mm oder Lehmputz SanReMo D 6 mm oder beliebiger ausreichend ebener Untergrund, c-flex Heizfilm einarbeiten in Lehmklebe- und Armierungsmörtel (durchgängige Deckung auf der Oberfläche) Armierungslage aus Lehmklebe- und Armierungsmörtel und Glasgewebe*</p> <p>YOSIMA Lehm-Designputz oder DIE WEISSE und CLAYFIX Lehm-Anstrich (falls Armierungslage nicht eben genug, Vorbehandlung mit Zwischenlage aus Lehm-Oberputz fein 06)</p>
<b>Trockenbau- und Innendämmunguntergründe</b>	<p>Lehmbauplatten, Holzfaserausbauplatten (HFA), Holzfaserdämmplatten (HFD) oder Gipskarton/Gipsfaserplatten (bei diesen Stöße armiert/geklebt, mit Sperrgrund und DIE GELBE), c-flex Heizfilm einarbeiten in Lehmklebe- und Armierungsmörtel Armierungslage aus Lehmklebe- und Armierungsmörtel und Glasgewebe</p> <p>YOSIMA Lehm-Designputz oder DIE WEISSE und CLAYFIX Lehm-Anstrich (falls Armierungslage nicht eben genug, Vorbehandlung mit Zwischenlage aus Lehm-Oberputz fein 06)</p>

\*) Sofern das nötig ist. Der Putzaufbau würde keine Armierung notwendig machen.

[www.claytec.de](http://www.claytec.de)